

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		HÉRA MARMODECOR TENCUIALĂ MOZAICATĂ		
	Cod				
	Valabila de la data de 01.05.2018				
	Editia 0		Revizia	0	

Rezistență excelentă la zgâriere, șocuri mecanice
Rezistență excelentă la uzură și intemperii
Culori rezistente în timp

Domeniu de utilizare: HÉRA MARMODECOR TENCUIALĂ MOZAICATĂ este o tencuiala decorativa, dura cu aspect de piatra colorata, ce se utilizeaza pentru finisaje interioare si exterioare. Are la baza rasina sintetica in dispersie apoasa aditivata cu microsferice ceramice si agregate minerale cu dimensiunea 1,2 –1,8 mm cu aspect masa pastoasa, omogena. Se livreaza in tonuri de culoare dupa catalog. Se poate aplica pe orice suprafata de baza minerala precum: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, beton, placi de gips – carton si pe vopsitorii vechi rezistente la frecare si uzura. Se recomanda a se aplica in special pe suprafete de pereti foarte solicitati ca de ex.: zonele de socluri la fatade de cladiri sau peretii de la casa scarii, holuri etc..

Randament: 4-5 kg / m².

Diluabilitate: cu apă, în procent de max. 1%.

Timp de uscare la 23 °C: 2 zile.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu fierul de glet din oțel inoxidabil.

Pregătirea suprafeței:

Suprafete de baza indicate: toate suprafetele uscate, curate, rezistente, plane, fara fisuri si fara denivelari. Daca pe suprafata ce urmeaza a fi tencuita exista inglobate elemente metalice, acestea vor fi mai intai grunduite cu TRINAT Grund anticoroziv (vopsea de protectie anticoroziva). Inainte de aplicare trebuie obligatoriu finalizate lucrarile premergatoare (stresini, cornise, hidroizolatii, jgheaburi, elemente de indepartare temporara a apei, protectiile de glafuri, inchiderile la atic, cofretele pentru instalatiile electrice si de gaze, trotuarele). Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.

Nr. crt	Suprafata de baza (suport)	Pregatirea suprafeței	Grunduirea suprafeței	Aplicare tencuiala
1.	Tencuieli de ciment-var, var-ciment	Se curata de murdarie si praf. Tencuielile noi trebuie sa fie uscate (cca. 3 saptamini de la punerea in opera). La tencuielile vechi zonele reparate sa fie de asemenea uscate. Pe tencuielile grosier finisate sau pe cele cu denivelari, in functie de situatie se recomanda aplicarea unui tinci pentru a permite obtinerea unei acoperiri uniforme prin driscuire	Un strat de THERMOTЕК GRUND, colorat in ton asemanator cu tencuiala	Nediluata sau diluata cu max 1% apa
2.	Sisteme termoizolante de fatada	Se curata de murdarie si praf. Daca suprafata prezinta neregularitati acestea se vor inlatura prin slefuirea suprafeței. Dacă suprafata este fragila, nisipoasa se va grundui in prealabil cu HERA FALFIX nediluat	Un strat de THERMOTЕК GRUND, colorat in ton asemanator cu tencuiala	Nediluata sau diluata cu max 1% apa
3.	Placi de gips-carton	Se curata de praf sau mizerie	Un strat de THERMOTЕК GRUND, colorat in ton asemanator cu tencuiala	Nediluata sau diluata cu max 1% apa

4.	Vopsitorii de dispersie existente rezistente la uzura si frecare	Se face in prealabil o proba de aderenta cu THERMOTЕК GRUND. Daca este necesar se slefuiesc suprafata. Se curata bine de mizerie si praf. Daca suprafata este grosier finisata sau rugoasa in functie de situatie se recomanda aplicarea unei mase de spaclu minerale imbunatatita cu adaosuri sintetice pentru a permite obtinerea unei acoperiri uniforme prin driscuire	Un strat de THERMOTЕК GRUND, colorat in ton asemanator cu tencuiala	Nediluata sau diluata cu max 1% apa
5.	Tencuieli vechi minerale foarte absorbante	Se curata de praf sau mizerie. Daca suprafata este grosier finisata sau rugoasa in functie de situatie se recomanda aplicarea unui tinci pentru a permite obtinerea unei acoperiri uniforme prin driscuire	Un strat HERA FALFIX si apoi un strat de THERMOTЕК GRUND, colorat in ton asemanator cu tencuiala	Nediluata sau diluata cu max 1% apa
6.	Gleturi pe baza de ipsos (numai la interior)	Se curata de mizerie si praf, iar eventualele zone deteriorate se repara cu acelasi material cu care s-a executat gletul. Gleturile care au suprafata finisata lucioasa se slefuiesc obligatoriu.	Un strat HERA FALFIX si apoi un strat de THERMOTЕК GRUND, colorat in ton asemanator cu tencuiala	Nediluata sau diluata cu max 1% apa

Mod de aplicare: Se aplica cu fierul de glet de inox, la o grosime de cca. 1.5 granule si se netezeste imediat cu acelasi fier de glet. Nu se va aplica pe suprafete foarte fragile (de ex. zugraveala existenta de huma, glet de var, tencuiala de var, gleturi de fatada- la exterior). A nu se aplica la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii (in conditii de temperatura care sa permita uscarea suprafetei). Pentru prevenirea aparitiei nadelor si a depunerilor, tencuiala se va aplica intr-o singura etapa in procedeul „umed pe umed” (fara intrerupere).; pentru aceasta este necesara prezenta unui numar suficient de aplicatori pe schele. Nu se va lucra in conditii de: temperaturi foarte ridicate sub directa influenta a razelor soarelui, vint puternic, ceata, umiditate ridicata de peste 80% si pericol de ploaie si inghet. In conditiile temperaturilor ridicate si foarte ridicate se recomanda ca aplicarea tencuielii sa se faca diluata cu 2% cu apa si obligatoriu pe latura fatadei care nu se afla direct expusa razelor solare. Nu se recomanda a se reaplica local ulterior produsul in scop de a efectua reparatii si rectificari peste o suprafata deja aplicata, deoarece zonele respective vor iesi in evidenta in aspectul general al finisajului. Nu se aplica pe suprafete orizontale. Avand in vedere ca produsul are in compozitie materiale naturale exista diferente de nuanza intre doua sarje diferite. Aceasta nu constituie motiv de reclamatie; cand se utilizeaza mai multi recipienti de HERA MARMODECOR pe aceeasi suprafata, se vor utiliza recipienti din acelasi numar de sarja, iar daca nu este posibil acest lucru, se va amesteca intre ei continutul din toti recipientii; inainte de punerea in opera se recomanda verificarea tonurilor de culoare. Temperatura minima: + 5⁰C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator, atat la aplicare cat si in timpul procesului de uscare/intarire. Curatirea uneltelor de lucru se face cu apa sau apa cu detergent imediat dupa intrebuintare.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalaj original intact, la 5–25°C).

Compoziție: Liant, pigmenți anorganici, materiale de umplutură, aditivi, apă.

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/c): 40 g/l (2010)

Acest produs conține maxim 40 g/l COV.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține: masa de reacție a 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7]; si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC no. 220- 239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate disponibilă la cerere.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul HÉRA MARMODECOR TENCUIALĂ MOZAICATĂ se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 24kg.

Tonuri de culoare: agat, amber, coral, cuarț, granat, onyx, opal, rubin.