

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		TRIKOLOR AQUA EMAIL MAT		
	Cod				
	Valabila de la data de 01.05.2018				
	Editia 0		Revizia	0	

Diluabil cu apă Aspect elegant mat Capacitate de întindere excelentă
--

Domeniu de utilizare: TRIKOLOR AQUA EMAIL MAT se utilizează universal la vopsirea suprafețelor interioare și exterioare din lemn sau metal. Pelicula obținută este mată, elastică, estetică cu rezistență moderată la intemperii.

Randament: 10 m²/lit., într-un strat.

Straturi recomandate: 2-3.

Diluabilitate: la nevoie cu max. 5% apă.

Timp de uscare la 23 °C: 4 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 4 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare. Pentru aplicarea produsului recomandăm să folosiți pensulă acril, rolă velur sau flock.

Pregătirea suprafeței (lemn): Îndepărtați straturile vechi, neaderente de vopsea, șlefuiți, și apoi desprăfuiți suprafața. Pentru utilizări exterioare, tratați lemnul cu împotriva ciupercilor xilofage și a insectelor cu LAZURÁN AQUA Soluție pentru protecția lemnului fără solvenți, după care lăsați să se usuce. Rectificați micile neregularități ale suprafeței cu chit PROGOLD Unikitt, apoi șlefuiți din nou suprafața și desprăfuiți-o. Pentru o acoperire mai durabilă folosiți pentru grunduire TRINÁT AQUA Grund Universal, după care șlefuiți din nou suprafața și desprăfuiți-o.

Pregătirea suprafeței (metale): Îndepărtați praful și petele de ulei sau grăsimi de ungere cu un agent de degresare adecvat. Pentru acest scop nu folosiți solvent! Îndepărtați rugina și straturile neaderente de vopsea cu ajutorul unei perii de sârmă, și desprăfuiți suprafața. În vederea protejării suprafeței împotriva ruginirii, tratați suprafața cu TRINÁT Grund Anticoroziv, apoi lăsați să se usuce 8 ore. Rectificați micile neregularități ale suprafeței cu chit Progold Unikitt, apoi șlefuiți din nou suprafața și desprăfuiți-o. Pentru o acoperire mai durabilă folosiți pentru grunduire TRINÁT AQUA Grund Universal, după care șlefuiți din nou suprafața și desprăfuiți-o.

După terminarea lucrului, uneltele și eventualele pete se vor curăța imediat cu apă, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta numai cu diluanți agresivi.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

Compoziție: material de umplură, apă, liant, pigment.

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/d): 130 g/l (2010)

Acest produs conține maxim 130 g/l COV.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține amestec 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișa de securitate disponibilă la cerere.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul TRIKOLOR AQUA EMAIL MAT se ambalează în recipiente din material din metal, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 1L.

Tonuri de culoare: alb, gri, maro deschis, maro închis, negru, roșu, verde închis.