

FIȘA CU DATE TEHNICE	V 01	An: 04.2026
Lac pentru parchet CORAMET 1K Monocomponent	SR EN ISO 9001:2008 Rev. – 0 Pag: 2	

Lacul pentru parchet CORAMET monocomponent este un lac transparent pe bază de solvent, modificat cu uretan-alchid, conceput pentru finisarea decorativă și protectoare a parchetului și a pardoselilor din lemn, noi sau existente. Pune în valoare frumusețea naturală a lemnului, oferind în același timp o protecție superioară, combinând duritate ridicată cu elasticitate pentru a permite mișcarea naturală a lemnului fără decojire sau crăpare. Pelicula întărită prezintă aderență excelentă, durată lungă de viață și rezistență foarte mare la abraziune, trafic, frecare, zgârieturi, apă și agenți de pătare și chimicalii obișnuiți precum ceai, cafea, alcool etilic și amoniac.

Disponibil în două variante : lucios (>150 unități luciu la 60°) sau mat (25-30 unități luciu la 60°)

CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect final → Lucios și mat

Densitate specifică → $0,90 \pm 0,02$ kg/l

Randament (acoperire) → $11-15 \text{ m}^2/\text{l}$ pe strat

Dilutie → Gata de utilizare

Uscare → 2–3 ore uscat la atingere (în funcție de condițiile meteo). Uscare completă: 8–10 ore

Timpe de reaplicare → Poate fi revopsit după 18–24 ore de la aplicare. Timpii se prelungesc în condiții de frig și umiditate ridicată

Clasa VOC → „One-pack performance coatings” Tip SB. Limită VOC = 500 g/l. VOC maxim al produsului gata de utilizare = 495 g/l

Culori → Transparent

Pregătirea produsului:

Produsul se aplică nediluat. Înainte de utilizare produsul se omogenizează în ambalajul original.

Pregătirea suportului:

Pentru o aderență corespunzătoare, suprafața trebuie curățată de praf, grăsime, ulei, vopsele vechi desprinse, bucăți desprinse etc. Șlefuiți bine înainte de aplicare și îndepărtați praful. În cazul suprafețelor

din lemn vopsite anterior, vechiul lac trebuie îndepărtat complet. Temperatură ambientală: 10–25 °C, Umiditate relativă: sub 65 % , Umiditatea maximă admisă a lemnului: max. 18 % pentru lemn moale și max. 15 % pentru lemn tare. Condițiile contrare pot afecta calitatea produsului.

Mod de aplicare: Aplicați două sau trei straturi de Lac pentru parchet Coramet cu pensula, rola sau prin pulverizare pe suprafețe uscate și absolut curate, întotdeauna în direcția fibrei lemnului. Primul strat se lasă să se usuce 24 de ore, apoi se șlefuieste ușor și se îndepărtează praful, după care se aplică straturile următoare. Pentru o aderență mai bună între straturi, se recomandă șlefuirea în direcția fibrei cu hârtie abrazivă cu granulație medie. Pentru rezultate optime, se recomandă aplicarea în 3 straturi.

Suprafața poate fi dată în folosință la 3-5 zile după aplicarea ultimului strat.

În primele 14 zile după uscarea finală: curățarea se face doar „uscat” (aspirator, mătură, cârpe). Evitați solicitările mecanice pe suprafața lăcuită (ex. nu mutați obiecte grele).

Întreținere curentă: utilizați doar produse special destinate curățării suprafețelor lăcuite din lemn. Nu folosiți detergenți agresivi sau abrazivi; evitați spălarea cu apă în exces și stagnarea lichidelor pe parchet. Preveniți zgârieturile (folosiți protecții din pâslă sub picioarele meselor și scaunelor etc.).

Timp de uscare: la atingere 2-3h, în profunzime 8-10h, reaplicare strat după 18-24h la 23 °C

Consum: 11-15 mp/litru/strat, în funcție de gradul de absorbție al lemnului

Depozitare: Depozitați într-un loc răcoros, ferit de îngheț și de expunerea directă la soare, la temperaturi între 5–25 °C. Închideți bine bidonul după utilizare pentru a menține produsul în stare bună. Recuperați vopseaua neutilizată pentru reutilizare. Se va utiliza produs dintr-un singur lot, numărul lotului se află înscris pe ambalaj.

Curățare echipament: Pe durata lucrului, mențineți echipamentul umed (în găleată sau în solvent). Stoarceți bine uneltele de excesul de vopsea înapoi în recipient și curățați-le imediat cu diluant. Evitați spălarea materialelor în ape curgătoare.

OBSERVAȚII

Gradul de luciu al peliculei finale poate varia în funcție de temperatură, umiditate și absorbția suportului.

La temperaturi scăzute și/sau umiditate ridicată, timpii de întărire se prelungesc.

Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 3 °C peste punctul de rouă pentru a reduce riscul de condens și formarea de bule în peliculă.

În spații închise, asigurați o ventilație adecvată cu aer proaspăt pentru a evita problemele în timpul întăririi peliculei.

SC CORAMET IMPORT EXPORT SRL
400401 Cluj-Napoca, Str. Tractoriștilor Nr. 2
CUI: RO226874 ORC: J12/3410/1991
Banca Transilvania RO78BTRL01301202930091XX



SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru informații suplimentare, consultați Fisa cu Date de Securitate (FDS / SDS) a produsului.

Datele tehnice și instrucțiunile din acest prospect tehnic se bazează pe teste efectuate în laboratoare confidențiale și pe cunoștințele și experiența personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, care respectă cerințele standardelor ISO 9001, 14001 și EMAS. Ca producător, nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele daune cauzate dacă produsul nu a fost utilizat conform destinației și instrucțiunilor de aplicare.